

IBボンド

変成シリコン樹脂系
弾性接着剤



フローリングの伸びに追従し 突き上げを抑制します

【用途】 木質フローリングとスラブ下地の接着

- 【特徴】
- スラブ下地に**直貼り施工可能**
 - 優れた**伸び性**を実現
 - **低粘度**で施工が容易
 - 形状保持に優れ**不陸に対応**

JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合
厚生労働省指定13物質非含有



【販売元】



株式会社 **特殊建販**

〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字西河原56-1
TEL.0564-33-3553 FAX.0564-33-3575
岡崎市 特殊建販 <http://kaitekisozai.com/>

【製造元】



イイダ産業株式会社

〒492-8448 愛知県稲沢市北麻績町沼 1-5

IBボンド ショールーム、改装物件と幅広く採用され下地も多様。

優れた伸び性を実現



低粘度で施工が容易 全面クシ目塗布工法

●標準塗布量 1.3㎡/kg(他社弾性接着剤比:約150%施工可能)

※クシ目高さ6mm以上推奨 ※施工の際にはSDS及び施工要領書をご確認ください



本品を下地面に塗布し、
クシ目ゴテを用いて塗り広げてください



塗布後50分以内に貼り合わせ作業を行ってください。
圧着後、12時間は乗らないでください。
※実用強度に達するまで約1-3日かかります

■施工事例



- 商業施設
 - 公共施設
 - ショールーム
 - マンション
 - オフィス 等
- 多方面の施工に
用いられています。

変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 IBボンド

【主成分：変成シリコーン樹脂／フローリング×スラブ直貼り用接着剤】



■製品情報



形状	ソーセージタイプ
容量	660ml/本
入数	16本/箱
主成分	変成シリコーン樹脂
色調	白色
粘度 (2rpm)	23℃：430~630Pa·s 5℃：980~1180Pa·s
比重	1.50
伸び	200%
貼り合せ可能時間	50分
有効期限	未開封1年
施工可能面積	約1.3㎡/本